GUARDFIX

AQUATIC SHIELD SB

Technical Data Sheets (TDS)

Açıklama

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, suyun içeri girmesini engelleyen silikon esaslı, renksiz yüzey koruyucu ve su itici malzemedir.Solvent bazlıdır.



Kullanım Alanları

İç ve dış cephelerde, tercihen dikey yüzeylerde,
Seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama
Malzemelerinin ara derzlerinde su iticilik sağlanmasında,
Balkon, teras gibi dış alanlarda,
Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,
Beton, sıva, kayrak taşı gibi orta düzeyde emici yüzeylerde,
Tuğla, gazbeton, traverten, doğaltaş gibi emici yüzeylerde,
Eski eserlerin hava şartlarına karşı korunmasında ve restorasyonunda kullanılır

Teknik Özellikler

Görünüş	Şeffaf
Sıvı Yoğunluk	~ 0,8 kg/lt
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +25°C arası
Kuruma süresi	24 saat
Parlama noktası	+70 ˚C
Servis Sıcaklığı	-20˚C / +50˚C

Avantajları

Fırça rulo ve airless ile kolayca uygulanır.
İçerdiği silikon sayesinde suyu iterek yüzeyin kuru ve temiz kalmasını sağlar.
Şeffaftır, görünümün değişmemesi istenilen yüzeylerde ideal bir malzemedir.
Yüzeye çok iyi nüfuz eder, yüzeyde tabaka oluşturmaz.
Hızlı su iticilik özelliği sayesinde yağan yağmur ile yüzey kendi kendini yıkar.
Yüzeye çok iyi nüfuz eder, yüzeyde tabaka oluşturmaz.
Yüzeyin nefes almasını engellemez.
Alkali ve UV dayanımlıdır.
Duvarların kuru kalmasını sağlayarak, ısı kaybını azaltır.
Yüzeyin renginin solmasını engeller.
Tozumayı engeller.

Guardfix Yapı Kimyasalları
Aydınlı Mah. Bahçeler Sk. No.51 Tuzla/Istanbul/Türkiye
guardfix.com.tr | info@guardfix.com.tr | +90 (216) 393 28 71

GUARDFIX

AQUATIC SHIELD SB

Technical Data Sheets (TDS)

Tüketim Sarfiyat

200 - 700 g/m2 (emici yüzeylerde tüketim artabilir.)

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
Geniş çatlaklar mutlaka tamir edilmeli ve uygulamadan önce kurutulmalıdır.

Karışım

Hazır bir malzemedir, ısıtma inceltme gerektirmez

Uygulamadan önce mutlaka çalkalanmalıdır

Uygulama Bilgileri

Fırça rulo veya airless ile en az iki kat uygulanmalıdır.

Malzeme yüzey tarafından emilir emilmez su iticilik başlar.

Bu esnadaduvar nefes alma özelliğini yitirmez ve dış görünüşü değişmez.

Uygulama öncesi hasar görmüş derzler tamir edilip, derz dolguları yenilenmelidir.

Uygulama sonrasında parlak yüzeylere taşan malzeme ıslak bezle silinmelidir

Dikkat Edilecek Hususlar

+5˚C'nin altında ve +35˚C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.

AQUATIC SHIELD SB boya üzerinde, toprak altında ve basınçlı su altında kullanılmaya elverişli bir ürün değildir.

Metal, cam gibi yüzeyler ile temas ettirmeyiniz. Kalıcı bir lekelenmeye sebep olabilir.

Ürüne haricen su, solvent vb herhangi bir madde katmayınız.

Nemli ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmaz.

Ambalaj

3,5 kg'lık METAL GALONLARDA

Guardfix Yapı Kimyasalları
Aydınlı Mah. Bahçeler Sk. No.51 Tuzla/Istanbul/Türkiye
guardfix.com.tr | info@guardfix.com.tr | +90 (216) 393 28 71

GUARDFIX

AQUATIC SHIELD SB

Technical Data Sheets (TDS)

Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +15°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir. Donmaya karşı koruyunuz

Sağlık ve Emniyet

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmayınız. Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halindeoluşabilecek uygulama hatalarından Guardfix Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. Guardfix Yapı Kimyasalları bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz. Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. Guardfix Yapı Kimyasalları firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya Guardfix Yapı Kimyasalları çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının Guardfix Yapı Kimyasalları çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması Guardfix Yapı Kimyasalları firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Guardfix Yapı Kimyasalları, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Guardfix Yapı Kimyasalları'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece Guardfix Yapı Kimyasalları ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Guardfix Yapı Kimyasalları
Aydınlı Mah. Bahçeler Sk. No.51 Tuzla/Istanbul/Türkiye
guardfix.com.tr | info@guardfix.com.tr | +90 (216) 393 28 71